

BARNICES Y EFECTOS ESPECIALES PARA VIDRIO
COATINGS AND SPECIAL EFFECTS FOR GLASS



SAYERLACK®
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

LOS BARNICES PARA EL VIDRIO

La línea de barnices para el vidrio, dedicada al sector del mueble y el diseño, propone soluciones innovadoras y estéticas.

Se trata principalmente de acabados al agua pigmentados, creados con el objetivo de desarrollar aplicaciones de alta calidad que garanticen resultados cromáticos innovadores y satisfagan las exigencias más sofisticadas en términos de comportamiento.


La excelente adhesión e inalterabilidad de las propiedades físico-químicas son fruto de la más alta tecnología de vanguardia.

GLASS COATINGS

The coatings for glass range, dedicated to the sector of design and furniture, offers innovative aesthetic solutions.


They are mainly waterborne pigmented topcoats, created with the aim of developing high quality applications that ensure innovative chromatic results and meet the most sophisticated requirements in terms of performance.

The excellent adhesion and robust nature of the physical-chemical properties are the result of advanced production technologies..



LOS BARNICES PARA EL VIDRIO

GLASS COATINGS



LACADO DE COBERTURA TOTAL. APLICACIÓN A SPRAY O A CORTINA

Productos suaves al agua para aplicarse directamente sobre vidrio pulido, con el resultado final de un vidrio coloreado uniformemente.

Aunque se trata de productos monocomponentes, antes de usar se necesita adicionar al 2-3% el promotor de adhesión **XA 4095/00**. Si se trata de una superficie labrada, es necesario añadir un aditivo apropiado.

El sistema consiste de dos bases:

Base blanca **AV 1940/BB** para ser pigmentada al 5% con pastas **XA 2006/XX**, para los colores claros.

Base neutra-transparente **AV 1940/00** para pigmentarse al 15% con las pastas **XA 2006/XX**, para los colores oscuros.

Pastas texturizantes **XA 407/00** fina y **XA 408/00** media.

LACADO DE COBERTURA TOTAL. APLICACIÓN A RODILLO

Permite obtener, aplicando en rodillos, un resultado análogo a aquel obtenido con spray o cortina.

Utilizable exclusivamente sobre vidrio plano y aconsejable sólo en versiones lisas, siempre con el promotor adherente **XA 4095/00** al 2-3%.

Base neutra-transparente **AVV 7646/00** a pigmentar con los colores oscuros con las pastas **XA 2006/XX** al 15%.

TOTAL COVER SPRAY OR CURTAIN COATER VARNISHING

Smooth, waterborne products to be applied directly to clean glass with the end result of even coloured glass.

*Although these are one-part products, before using, 2-3% of adhesion promoter **XA 4095/00** should be added. If an embossed surface is required a suitable additive should be added.*

The system consists of two bases:

*White base **AV 1940/BB** to be tinted with 5% of pastes **XA 2006/XX** for clear colours.*

*Neutral-clear base **AV 1940/00** to be tinted with 15% of pastes **XA 2006/XX** for dark colours.*

*Powdered texturisers **XA 407/00** fine and **XA 408/00** medium.*

TOTAL COVER ROLLER VARNISHING

Gives an aesthetic effect similar to spray or curtain coater painting with a roller.

*Should be used exclusively on flat glass and recommended only in a smooth version with 2-3% of adhesion promoter **XA 4095/00**.*

*Neutral-clear base **AVV 7646/00** to be tinted for dark colours with 15% of pastes **XA 2006/XX**.*



LACADOS A PISTOLA O A CORTINA Y SECADOS AL HORNO

Busca obtener un resultado estético análogo al que se obtiene con el mismo sistema pero sin secado al horno.

Secado a temperatura 60º-90º. Promotor de adhesión **XA 4095/00** al 2-3%.

El sistema está compuesto de dos bases:

Base blanca **AVL 3218/13** para pigmentar con las pastas **XA 2006/XX** al 5%, para los colores claros.

Base neutra-transparente **AVL 3218/N0** para pigmentar con las pastas **XA 2006/XX** al 15% para los colores oscuros.

Texturizantes con pastas **XA 407/00** y **XA 408/00**

LACADOS SEMI-OPACOS A PISTOLA O A CORTINA

Permite crear superficies coloreadas, pero transparentes.

Aplicación directa sobre el vidrio, previo tratado con el promotor de adhesión **XA 4095/00** al 2-3%.

El sistema se compone de una base **AVL 7950/00** para pigmentar al 1-5% con pastas **AC 1810/XX** que aseguran que el color permanece translúcido.

LACAS DE CICLO MIXTO CON PRIMER AL AGUA A PISTOLA

Esta solución permite barnizar el vidrio con la mayor parte de productos al disolvente tradicionales, simplemente aplicando una mano previa de primer de adhesión al agua.

Se consiguen añadir las características estéticas y de adhesión de un producto al agua, a aquellas más específicas de un producto al disolvente, como son la transparencia y la dureza superficial. Esto aplica fundamentalmente a acabados semi-opacos.

El sistema se basa en un primer claro **AVL 3064/00** +2-3% de promotor adherente **XA 4095/00**.

Si se necesita se puede pigmentar al 1-5% con las pastas **XA 2006/XX** o **AC 1810/XX**, para mantener el acabado semi-opaco.

Promotor adherente para los barnices al disolvente **XTL 7178/00**.

OVEN-DRY, SPRAY OR CURTAIN COATER VARNISHING

Gives an aesthetic effect similar to that obtained with the same system, but this is oven-dried.

*Dry at a temperature of 60-90°C subject to fading. 2-3% of adhesion promoter **XA 4095/00**.*

The system consists of two bases:

*White base **AVL 3218/13** to be tinted with 5% of pastes **XA 2006/XX** for clear colours.*

*Neutral-clear base **AVL 3218/N0** to be tinted with 15% of pastes **XA 2006/XX** for dark colours.*

*Powdered texturisers **XA 407/00** and **XA 408/00**.*

SEMI-OPAQUE SPRAY OR CURTAIN COATER VARNISHING

Allows you to create surfaces that are coloured but transparent.

*Apply directly to the glass after adding 2-3% of adhesion promoter **XA 4095/00**.*

*It consists of a clear base **AVL 7950/00** to be tinted with 1-5% pigmented pastes **AC 1810/XX** to ensure the colour remains translucent.*

SPRAY VARNISHING WITH A WATERBORNE PRIMER

This solution allows you to coat glass with most traditional solvent-based products, simply by applying a preventive coat of waterborne adhesion primer.

This combines the aesthetic and adhesive characteristics of a waterborne product with the more specific qualities of a solvent-based product, such as transparency and surface hardness. This mainly applies to semi-opaque topcoats.

*The system is based on the clear primer **AVL 3064/00** + 2-3% of adhesion promoter **XA 4095/00**.*

*If necessary it can be tinted with 1-5% of pastes **XA 2006/XX** or **AC 1810/XX** to maintain a semi-opaque finish.*

*Adhesion promoter for solvent-based coatings **XTL 7178/00**.*



LACA BICOMPONENTE A PISTOLA CON COBERTURA TOTAL PARA VIDRIO ARENADO

Solución para el barnizado de superficies irregulares producidas por el arenado.

El ciclo incluye la utilización de la base transparente bicomponente al agua **AVL 3156/NN**, a pigmentar con 15-20% de las pastas **XA2006/XX** + 2-3% de promotor adherente **XA 4095/00** añadido antes de usar.

Añadir 30% del catalizador **AH 1550/00**.

LACA ANTI-AÑICOS A PISTOLA O CORTINA

Se trata de un producto monocomponente al agua que se aplica, a pistola o a cortina, como un barniz normal y permite hacer seguros vidrios y espejos. Forma una delgada película que, en caso de rotura, sostiene todos los fragmentos del vidrio, previniendo accidentes a las personas y daños a los objetos.

Con este barniz es posible transformar en vidrios de seguridad espejos, partes de muebles (puertas, armarios de cocina o mesas) u otros complementos de mobiliario con vidrio.

Ideal para discotecas y salas de baile, ferias y salas de conferencia o negocios, escuelas, asilos, auditóriums, teatros, cines y museos, hospitales, gimnasios y fitness centres.

El sistema se compone de una base neutra lista para usar **AVL 3367/NN** que es posible pigmentar con un 10-15% de las pastas **XA 2006/XX**.

TOTAL COVER, TWO-PART, SPRAY VARNISHING FOR SANDBLASTED GLASS

Solution for the varnishing of the irregular surfaces produced by sandblasting.

*The system includes a waterborne, two-part clear base **AVL 3156/NN** that can be tinted with 15-20% of the pastes **XA 2006/XX** + 2-3% of adhesion promoter **XA 4095/00** added before use*

*Add 30% of hardener **AH 1550/00**.*

SPRAY OR CURTAIN COATED ANTI-SHATTER

It is a waterborne one-part product that is applied by spray or curtain coater, like a normal paint and allows you to secure windows and mirrors. It forms a thin film that, in the event of breakage, holds all glass fragments, preventing injuries to people and damage to property.

With this paint you can convert into safety glass mirrors, parts of furniture (doors, kitchen cabinets or tables), or other furnishings in glass.

Ideal for discos and dance halls, fairs and conference rooms, shops, schools and kindergartens, auditoriums, theaters, cinemas and museums, hospitals, gyms and fitness centres.

*The system consists of neutral, ready-to-use base **AVL 3367/NN** that can be tinted with 10-15% of pastes **XA 2006/XX**.*



EFECTOS ESPECIALES PARA VIDRIO

La línea de efectos especiales para vidrio Sayerlack, compuesta principalmente de productos al agua, se ha creado para ofrecer nuevas soluciones estéticas a los arquitectos, artesanos y fabricantes de muebles.

La vasta gama de soluciones disponibles y la posibilidad de personalización, la simplicidad de aplicación y la versatilidad, confieren a los efectos especiales Sayerlack un instrumento excelente disponible para todo el mundo que trabaja en el mundo del diseño y la innovación.

SPECIAL EFFECTS FOR GLASS

The special effects for glass range from Sayerlack, which consist mainly of waterborne products, has been created to offer new aesthetic solutions to architects, craftsmen and furniture manufacturers.

The vast range of solutions available and the option of personalisation, simplicity of application and versatility all make Sayerlack special effects for glass an excellent tool available for anyone who operates in the world of design and innovation.



**ACABADO AL AGUA
CON EFECTO METALIZADO
APLICADO A PISTOLA**



**WATERBORNE METALISED
EFFECT SPRAY TOPCOAT**



**Acabado tradicional efecto metalizado
para aplicar directamente al vidrio en
una mano.**

Requiere 2-3% de promotor adherente **XA 4095/00**
que debe añadirse antes de usarse.

El sistema consiste en 3 productos básicos + hasta
un 10% de pastas pigmentadas **XA 2006/XX**.

Converter metalizado plata de grano grueso **XA 426/73**.

Converter metalizado plata de grano fino **XA 425/73**.

Converter transparente **AV 1940/00** para mezclarse
con los anteriores para reducir el contenido de
pigmento de aluminio en caso de colores saturados.

Las tres bases se pueden mezclar en cualquier
ratio para obtener diferentes colores, coberturas y
combinaciones de granos metálicos.

***A traditional metalised effect
topcoat to be applied directly
to the glass in one coat.***

*Requires 2-3% of adhesion promoter **XA 4095/00** to
be added before use.*

*The system consists of 3 basic products + up to 10%
of pigmented pastes **XA 2006/XX**.*

*Thick metallic grain metalised silver converter
XA 426/73.*

*Fine metallic grain metalised silver converter
XA 425/73.*

*Clear converter **AV 1940/00** to be mixed with the
previous ones in order to reduce the aluminium
pigment content in the event of saturated colours.*

*The three bases can be mixed together in any ratio
whatsoever to obtain different colour, cover and
metallic grain combinations.*



Sherwin Williams Spain Coatings, S.L.U.
C/Aldaya, 9. P.I. Beniparrell (Valencia)-España
Tel: 96 1218980. Fax: 96 1212026
info@sayerlack.es - www.sayerlack.es

Technical Service:
tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521
customerservice@sayerlack.com

**EFECTO ESTRELLADO
AL AGUA DE APLICACIÓN
A PISTOLA**

*WATERBORNE STARRY EFFECT
WITH SPRAY APPLICATION*



Ciclo compuesto de dos manos de barniz al agua, directamente sobre el vidrio.

La primera mano permite que se pueda aplicar el efecto metálico purpurina brillante de forma uniforme, mientras que el segundo es el barniz acabado opaco al agua **AT 930/NN** aplicado en el tono requerido para resaltar el efecto purpurina.

La primera mano consiste en un convertidor transparente **AV 1940/00** al cual se le añade antes de usarse el efecto purpurina en polvo y el promotor adherente **XA 4095/00** al 2-3%.

El efecto purpurina plata grueso es el **XAL 3326/73**.

El efecto purpurina oro grueso es el **XAL 3326/35**.

Efecto purpurina oro holográfico multicolor **XAL 3326/34**.

En la segunda mano se utiliza un convertidor neutro + 15% aprox. De las pastas pigmentarias **XA 2006/XX**. Promotor adherente **XA 4095/00**.

A two-coat waterborne coating system to be applied directly to the glass.

*The first coat allows the sparkling metallic glitter effect to be applied evenly, whereas the second is the waterborne opaque varnish topcoat **AT 9930/NN** applied in the required colour to enhance the glitter.*

*The first coat consists of a clear converter **AV 1940/00** with powdered glitter and 2-3% of adhesion promoter **XA 4095/00** added before use.*

*Thick silver glitter **XAL 3326/73**.*

*Thick gold glitter **XAL 3326/35**.*

*Multicolour holographic gold glitter **XAL 3326/34**.*

*The second coat is made up of a neutral converter + approx. 15% of pigmented pastes **XA 2006/XX**. Adhesion promoter **XA 4095/00**.*



Sherwin Williams Spain Coatings, S.L.U.
C/Aldaya, 9. P.I. Beniparrell (Valencia)-España
Tel: 96 1218980. Fax: 96 1212026
info@sayerlack.es - www.sayerlack.es

Technical Service:
tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521
customerservice@sayerlack.com

**EFECTO ARENADO NEUTRO
AL AGUA DE APLICACIÓN
A PISTOLA**

**NEUTRAL WATERBORNE
SANDBLASTED EFFECT
WITH SPRAY APPLICATION**



**EFFECTO ARENADO NEUTRO
AL AGUA DE APLICACIÓN
A PISTOLA**

**NEUTRAL WATERBORNE
SANDBLASTED EFFECT
WITH SPRAY APPLICATION**

**Reproduce el efecto del vidrio arenado
a la vez estéticamente y en textura.**

El **AV 1940/00** es un convertor transparente que se aplica directamente en el vidrio en una mano única, previa adición del promotor adherente **XA 4095/00** al 2-3%.

Pasta texturada **XA 408/00**.

Al contrario de lo que sucede en el vidrio arenado mecánicamente, las huellas no se marcan en la superficie tratada y se pueden eliminar fácilmente pasando un trapo humedecido con agua y detergente neutro.

Reproduces the effect of mechanically sandblasted glass both aesthetically and in terms of texture.

AV 1940/00 is a medium embossing, opaque, neutral-colourless topcoat. It should be applied directly to the glass in a single coat after adding 2-3% of adhesion promoter **XA 4095/00**.

Texture paste **XA 408/00**.

Contrary to what happens with mechanically sandblasted glass, fingerprints do not cling to the treated surface and can be easily removed using a cloth dampened with water and neutral detergent.



Sherwin Williams Spain Coatings, S.L.U.
C/Aldaya, 9. P.I. Beniparrell (Valencia)-España
Tel: 96 1218980. Fax: 96 1212026
info@sayerlack.es - www.sayerlack.es

Technical Service:
tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521
customerservice@sayerlack.com

**EFECTO SATINADO NEUTRO
AL AGUA CON APLICACIÓN
A PISTOLA**



**NEUTRAL WATERBORNE
SATIN EFFECT WITH SPRAY
APPLICATION**



Reproduce el efecto del vidrio tratado con ácido fluorhídrico.

El **XAL 3327/N0** es un acabado satinado neutro-incoloro y opaco.

Se aplica directamente en el vidrio con una mano única previa adición del promotor adherente **XA 4095/00** al 2-3%.

Reproduces the effect of glass treated with hydrofluoric acid.

XAL 3327/N0 is an opaque, neutral, colourless, satin finish topcoat.

*It should be applied directly to the glass in a single coat after adding 2-3% of adhesion promoter **XA 4095/00**.*




Sherwin Williams Spain Coatings, S.L.U.
C/Aldaya, 9. P.I. Beniparrell (Valencia)-España
Tel: 96 1218980. Fax: 96 1212026
info@sayerlack.es - www.sayerlack.es

Technical Service:
tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521
customerservice@sayerlack.com

**EFECTO GOTAS DE ROCÍO
AL AGUA CON APLICACIÓN
A PISTOLA**

*NEUTRAL WATERBORNE
DEW DROPS EFFECT WITH
SPRAY APPLICATION*



Efecto gotitas aplicado directamente al vidrio.

El sistema requiere añadir previamente el promotor adherente **XA 4095/00** al 2-3%.

El sistema se compone de un convertidor transparente **AF 7290/00** + pastas pigmentadas **XA 2006/XX** o **AC 1810/XX** al 0,5-2,0% para colorido semi-opaco.

Se pueden añadir diferentes colores en pasadas sucesivas. Se puede también aplicar una segunda mano de acabado metalizado al agua para vidrio del color requerido o un acabado metalizado al solvente con efecto plata-cromo.

A droplet effect applied directly to the glass.

*The system requires the adhesion promoter **XA 4095/00** to be added at 2-3% in advance.*

*It consists of a clear converter **AF 7290/00** + 0.5-2.0% of pigmented pastes **XA 2006/XX** or **AC 1810/XX** for a semi-opaque effect.*

Different colours can be added in successive coats. A second coat of waterborne metalised topcoat for glass can be added in the required colour, or a metalised, solvent-based, silver-chrome effect topcoat.



Sherwin Williams Spain Coatings, S.L.U.
C/Aldaya, 9. P.I. Beniparrell (Valencia)-España
Tel: 96 1218980. Fax: 96 1212026
info@sayerlack.es - www.sayerlack.es

Technical Service:
tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521
customerservice@sayerlack.com

**EFECTO IRIDISCENTE AL AGUA
CON APLICACIÓN A PISTOLA**

WATERBORNE IRIDESCENT
EFFECT WITH SPRAY
APPLICATION



Efecto iridiscente, perlado que cambia de un tono neutral a uno coloreado, dependiendo del ángulo de observación.

Para ser aplicado preferentemente en superficies curvas redondeadas que resaltan el efecto.

El sistema consiste en una serie de acabados monocolor listos para usar incluyendo el rojo **XAL 3328/53** y el oro **XAL 3328/35**.

Se puede aplicar directamente en mano única sobre el vidrio, previa adición del promotor adherente **XA 4095/00** al 2-3%.

También se puede sobre barnizar con lacado blanco cubriendo al agua **AT 9930/BB** que acentúa el color y confiere cobertura.

An iridescent, pearl effect that shifts from a neutral tone to a coloured one, depending on the angle you look at it from.

Preferably, it should be applied to curved-rounded surfaces that highlight the effect.

*The system consists of a series of ready-to-use, single colour topcoats including **XAL 3328/53** red, **XAL 3328/35** gold.*

*It should be applied directly to the glass in a single coat after adding 2-3% of adhesion promoter **XA 4095/00**.*

*It can also be topcoated with a waterborne opaque white varnish **AT 9930/BB**, which highlights the colour and topcoats the effect.*



Sherwin Williams Spain Coatings, S.L.U.
C/Aldaya, 9. P.I. Beniparrell (Valencia)-España
Tel: 96 1218980. Fax: 96 1212026
info@sayerlack.es - www.sayerlack.es

Technical Service:
tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521
customerservice@sayerlack.com

**EFFECTO FLUORESCENTE
BRILLO LIGERO AL AGUA
CON APPLICACIÓN A PISTOLA**



**WATERBORNE BRIGHT LIGHT
FLUORESCENT EFFECT
WITH SPRAY APPLICATION**



**Efecto fluorescente clásico como
un rotulador fluorescente con colores
extremadamente luminosos
y brillantes a la luz del día.**

El sistema consiste en dos manos de barniz al agua para aplicarse directamente al vidrio, previa adición del promotor de adhesión **XA 4095/00** al 2-3%.

La primera mano consiste en la aplicación del lacado fluorescente. Existen 4 bases monocolors que se pueden mezclar en cualquier proporción para obtener una amplia gama de colores: **XAL 3361/61**, violeta Pantone 813, **XAL 3331/04** amarillo limón, **XAL 331/25** rojo y **XAL 3331/17** amarillo-verde.

La segunda mano conlleva la aplicación de un barniz al agua blanco opaco **AT 9930/BB**, que acentúa el color y confiere cobertura. El promotor adherente es el **XA 4095/00**.

***Classic, fluorescent effect like a
highlighter pen with colours that are
extremely luminous and bright in
daylight.***

*The system consists of two waterborne coats to be applied directly to the glass after adding 2-3% of adhesion promoter **XA 4095/00**.*

*The first coat involves applying the fluorescent varnish. There are 4 single colour bases that can be mixed together in any ratio to obtain a wide range of colours: **XAL 3361/61** violet Pantone 813, **XAL 3331/04** lemon yellow, **XAL 3331/25** red and **XAL 3331/17** yellow-green.*

*The second coat involves applying a waterborne opaque white varnish **AT 9930/BB**, which highlights the colour and topcoats the effect. Adhesion promoter **XA 4095/00**.*




Sherwin Williams Spain Coatings, S.L.U.
C/Aldaya, 9. P.I. Beniparrell (Valencia)-España
Tel: 96 1218980. Fax: 96 1212026
info@sayerlack.es - www.sayerlack.es

Technical Service:
tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521
customerservice@sayerlack.com

**EFECTO CRAQUELÉ
AL AGUA**



WATERBORNE CRACKED EFFECT



Efecto craquelé con fracturas finas y ortogonales.

El sistema consiste en 4 manos sucesivas de barniz.

Primer al agua adherente transparente **AV 1940/00** + 2-3% de promotor adherente **XA 4095/00**.

Base transparente al agua efecto craquelé **XA 204/00** (1^a mano) para dejarlo transparente.

Converter al agua blanco para el efecto craquelé **AT 9930/BB** (2^a mano) + 10% aprox de pastas pigmentadas **XA 2006/XX**.

Acabado pigmentado al agua.

Base neutra **AT 9930/NN**.

Promotor adherente **XA 4095/00**.

Pastas al agua **XA 2006/XX**.

Cracked effect with fine, right angled fractures.

The system consists of 4 successive coats.

*Clear, waterborne, adhesive primer **AV 1940/00** + 2-3% adhesion promoter **XA 4095/00**.*

*Clear, waterborne, cracked effect base **XA 204/00** (1st coat) to be left clear.*

*White, cracked effect waterborne converter **AT 9930/BB** (2nd coat)+ approx. 10% of pigmented pastes **XA 2006/XX**.*

Waterborne pigmented topcoat:

*Neutral base **AT 9930/NN**.*

*Waterborne paste **XA 4095/00**.*

*Adhesion promoter **XA 2006/XX**.*




Sherwin Williams Spain Coatings, S.L.U.
C/Aldaya, 9. P.I. Beniparrell (Valencia)-España
Tel: 96 1218980. Fax: 96 1212026
info@sayerlack.es - www.sayerlack.es

Technical Service:
tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521
customerservice@sayerlack.com

**EFECTO CRAQUELÉ
AL DISOLVENTE**

*SOLVENT-BASED
CRACKED EFFECT*



Efecto craquelé con roturas amplias e irregulares.

El sistema consiste en 4 manos sucesivas.

Primer adherente transparente al agua **AV1940/00**
+2-3% de promotor adherente **XA 4095/00**.

Converter nitro monocaptonante de efecto craquelé **SZ 9930/NN** (1^a mano), para dejar transparente.

Base neutra **IF 490/00** (2^a mano) y una base blanca monocaptonante al disolvente para el efecto craquelé **IF 490/74** +10% aprox. de pastas pigmentarias **TP 2009/XX**.

Se completa el ciclo de barnizado aplicando una mano de acabado PU pigmentada bicomponente al disolvente, como protección.

Cracked effect with characteristic, wide, irregular cracks.

The system consists of 4 successive coats.

*Clear, waterborne, adhesive primer **AV 1940/00** + 2-3% adhesion promoter **XA 4095/00**.*

*One-part, cracked effect nitro converter **SZ 9930/NN** (1st coat) to be left clear.*

*Neutral base **IF 490/00** (2nd coat) and a solvent-based, one-part, cracked effect, white base **IF 490/74** + approx. 10% of pigmented pastes **TP 2009/XX**.*

The system should be completed by applying a solvent-based pigmented PU, two-part topcoat as a protection.




Sherwin Williams Spain Coatings, S.L.U.
C/Aldaya, 9. P.I. Beniparrell (Valencia)-España
Tel: 96 1218980. Fax: 96 1212026
info@sayerlack.es - www.sayerlack.es

Technical Service:
tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521
customerservice@sayerlack.com

**EFECTO MARMOL
MONCOMPONENTE
AL DISOLVENTE**

*ONE-PART, SOLVENT-BASED
MARBLED EFFECT*



Produce filamentos que recuerdan las vetas del mármol.

Se puede obtener una amplia gama de tonos variando el grado en el cual el color de la base se asemeja a los filamentos.

El ciclo se compone de 3 manos sucesivas de barniz.

Primer de adhesión transparente al agua **AV 1940/00** + 2-3% de promotor adherente **XA 4095/00**.

Efecto filamentoso monocomponente al disolvente, obtenido del converter transparente **IF 414/00** + 10% aprox de pastas pigmentarias **TP 2009/XX**.

Acabado pigmentado al agua.

Converter neutro al agua **AT 9930/NN** + promotor adherente **XA 4095/00**.

Converter blanco al agua **AT 9930/BB** + promotor adherente **XA 4095/00**.

Pastas pigmentarias **XA 2006/XX**.

This produces filaments that create the effect of marble veining.

A wide range of tones can be obtained by varying the degree to which the base colour matches the filaments.

The system consists of 3 successive coats.

*Clear, waterborne, adhesive primer **AV 1940/00** + 2-3% adhesion promoter **XA 4095/00**.*

*One-part, solvent-based veining effect, obtained from a clear converter **IF 414/00** + approx. 10% of pigmented pastes **TP 2009/XX**.*

Waterborne pigmented topcoat.

*Neutral, waterborne converter **AT 9930/NN** + adhesion promoter **XA 4095/00**.*

*White, waterborne converter **AT 9930/BB** + adhesion promoter **XA 4095/00**.*

*Both converters can be tinted using the paste series **XA 2006/XX**.*



Sherwin Williams Spain Coatings, S.L.U.
C/Aldaya, 9. P.I. Beniparrell (Valencia)-España
Tel: 96 1218980. Fax: 96 1212026
info@sayerlack.es - www.sayerlack.es

Technical Service:
tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521
customerservice@sayerlack.com

**EFFECTO GRANITO
MONOCOMPONENTE
AL AGUA**



ONE-PART, WATERBORNE
YOSEMITE EFFECT



Sistema monocomponente al agua que reproduce el efecto manchado característico del granito.

El sistema está compuesto de diferentes partículas colorantes que no se mezclan entre sí y que, durante la aplicación a pistola, se distribuyen de modo uniforme sobre la superficie.

El ciclo se compone de tres manos sucesivas de barniz.

Primer transparente de adhesión al agua **AV 1940/00** + 2-3% de promotor adherente **XA 4095/00**.

Converter multicolor monocomponente al agua **XAL 3329/99**.

Acabado pigmentado al agua.

Converter neutro al agua **AT 9930/NN** + promotor adherente **XA 4095/00**.

Converter blanco al agua **AT 9930/BB** + promotor adherente **XA 4095/00**.

Pastas al agua **XA 2006/XX**.

A one-part, waterborne system to create the characteristic dappled effect of granite.

The system consists of different coloured particles that do not mix together so when they are sprayed onto a surface they spread.

The system consists of 3 successive coats.

*Clear, waterborne, adhesive primer **AV 1940/00** + 2-3% adhesion promoter **XA 4095/00**.*

*One-part, waterborne multicolour effect **XAL 3329/99**.*

Waterborne pigmented topcoat.

*Neutral, waterborne converter **AT 9930/NN** + adhesion promoter **XA 4095/00**.*

*White, waterborne converter **AT 9930/BB** + adhesion promoter **XA 4095/00**.*


*Both converters can be tinted using the paste series **XA 2006/XX**.*



Sherwin Williams Spain Coatings, S.L.U.
C/Aldaya, 9. P.I. Beniparrell (Valencia)-España
Tel: 96 1218980. Fax: 96 1212026
info@sayerlack.es - www.sayerlack.es

Technical Service:
tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521
customerservice@sayerlack.com

**EFECTO PLATA-CROMO
METALIZADO CON
APARIENCIA DE CRISTAL
BASE AL DISOLVENTE**



*SOLVENT-BASED LOOKING-
GLASS METALISED
SILVER-CHROME EFFECT*



**EFEITO PLATA-CROMO
METALIZADO CON
APARIENCIA DE CRISTAL
BASE AL DISOLVENTE**

**SOLVENT-BASED LOOKING-
GLASS METALISED
SILVER-CHROME EFFECT**

Efecto espejo.

El ciclo se compone de 2 manos sucesivas de barniz.

Es fundamental la preparación del vidrio que debe estar perfectamente pulido.

Efecto metalizado plata-cromo monocomponente al disolvente **IFS 2984/36**.

Acabado negro al agua **AT 9930/NN + XA 2006/72**.

Looking-glass effect.

The system consists of 2 successive coats.

It is essential that the surface of the glass is perfectly clean.

*Solvent-based metalised silver-chrome effect **IFS 2984/36**.*

*Waterborne, black topcoat **AT 9930/NN + XA 2006/72**.*



Sherwin Williams Spain Coatings, S.L.U.
C/Aldaya, 9. P.I. Beniparrell (Valencia)-España
Tel: 96 1218980. Fax: 96 1212026
info@sayerlack.es - www.sayerlack.es

Technical Service:
tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521
customerservice@sayerlack.com

01/2015

Z02D02E



Sayerlack is a brand of The Sherwin-Williams Company

Sherwin-Williams Spain Coating, S.L.U.

C/Aldaya, 9. P.I. Beniparrell (Valencia)-España
Tel: 96 1218980. Fax: 96 1212026
info@sayerlack.es - www.sayerlack.es

Technical Service:

tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521
customerservice@sayerlack.com