



# ACABADO CONVERTER DE POLIURETANO PARA SISTEMAS TINTOMÉTRICOS



ELEVATA UNIFORMIDAD  
DEL MATIZANTE

TACTO MUY SUAVE

GAMA DE COLORES  
ILIMITADA

TZ99xx/BB    blanco  
TZ99xx/NN    neutro





# CONVERTER POLIURETÁNICO PARA SISTEMAS TINTOMÉTRICOS TZ99xx/XX

**TZ99xx/XX** es un acabado de poliuretano pigmentado de dos componentes diseñado para fabricantes de muebles de cocina así como para fabricantes de muebles de interior de alta gama.

Las superficies lacadas con el producto **TZ99xx/BB** y **TZ99xx/NN** presentan una excelente uniformidad del matizante, una gran suavidad al tacto y una buena dureza superficial.

Además, gracias a la catalización con **TH0720/00**, los converter **TZ99xx/BB** y **/NN** ofrecen una elevada resistencia química-física con una excelente solidez a la luz (gran resistencia al amarilleo).

Los converter **TZ99xx/XX** han sido especialmente formulados para sistemas tintométricos. Las bases **TZ99xx/BB (white)** y **TZ99xx/NN (neutral)** pueden ser pigmentadas con las pastas en base solvente Sayerlack de la serie **TP2009**.

PUNTOS FUERTES	TABLA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO			
Elevada uniformidad del matizante	<b>APLICACIÓN</b>	Pistola manual, airmix, airless y sistemas automáticos		
Secado rápido	<b>VERSIONES</b>	Brillos 5, 10, 25, 35, 50, 60, 85		
Elevada cubrición y pigmentación	<b>CATÁLISIS</b>	50% TH0720/00		
Tacto suave y sedoso	<b>DILUCIÓN</b>	20-30% DT0090/00		
Productos muy tixotropicos para facilitar las aplicaciones verticales	<b>SECADO</b>	(100 g/m <sup>2</sup> a 20°C) <table border="1"> <tr> <td>Fuera polvo: 5-10 minutos</td> </tr> <tr> <td>Secado al tacto: 30-40 minutos</td> </tr> </table>	Fuera polvo: 5-10 minutos	Secado al tacto: 30-40 minutos
Fuera polvo: 5-10 minutos				
Secado al tacto: 30-40 minutos				
Pigmentable para conseguir cualquier color	<b>SECTORES DE USO</b>	Muebles de cocina, mobiliario general, molduras de decoración y construcción, puertas de armario, muebles de baño y procesos de lacado.		

## Preparación del soporte (normalmente MDF)

Con fondo de poliuretano o poliéster blanco, negro o del color necesario.

Para definir los ciclos con detalle les sugerimos contactar con nuestro Servicio Técnico.

Servicio Técnico: Ph. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521 - [customerservice@sayerlack.com](mailto:customerservice@sayerlack.com)

**Sherwin-Williams Spain Coatings, S.L.U.**  
 C/Aldaya, 9 - Polígono Industrial Beniparrell 46469  
 46469 Beniparrell (Valencia) - España  
 Ph. +34 96 1218980 - Fax +34 96 1212026  
[info@sayerlack.es](mailto:info@sayerlack.es) - [www.sayerlack.es](http://www.sayerlack.es)

**Sherwin-Williams Italy S.r.l. - Export Department**  
 Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italy  
 Ph. +39 051 770511 - Fax +39 051 770528  
[export@sayerlack.it](mailto:export@sayerlack.it) - [www.sayerlack.com](http://www.sayerlack.com)



Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company