



# SATIN GUARD HP ACABADO POLIURETANO 2K

TACTO SUAVE Y SATINADO

ANTIHUELLA

BRILLO ULTRA BAJO

EXCELENTE RESISTENCIA  
MECÁNICA Y QUÍMICA

SUPERFICIE LIMPIABLE  
Y REPARABLE SIN  
ESFUERZO

TZ0303/00 Transparente

TZ0303/13 Blanco





## PROTECTOR SATINADO - ACABADO POLIURETANO SB TZ0303/00 Transparente - TZ0303/13 Blanco

El innovador acabado ultra mate base disolvente High Performances, diseñado para el sector del mueble, complementos de decoración y cocina.

**Satin Guard HP es la elección perfecta para los clientes que buscan un alto rendimiento químico, resistencia mecánica y un excelente poder cubriente.**

Formulación de Poliuretano Especial 2k de altas prestaciones químicas y resistencias físicas. La durabilidad del acabado superficial está garantizada por sus propiedades únicas, que permiten una limpieza sin esfuerzo y la eliminación de arañazos superficiales. Con muy buen rendimiento de auto-reparación, Satin Guard HP le ofrece un acabado duradero y de alta calidad que es a la vez hermoso y funcional.

Alternativa a las últimas tecnologías como excimer y plastic-foils, con la ventaja de la aplicación a pistola no direccional, bueno para todas las superficies, incluso tridimensionales. Sin necesidad de inversiones ni maquinaria adicionales. Se puede aplicar sobre cualquier tipo de fondo al disolvente o directamente sobre papel melamínico lijado. Muy buena adherencia y poder cubriente a una sola capa (120 g/m<sup>2</sup>, spray).

Totalmente compatible con nuestro sistema tintométrico, lo que garantiza una combinación de colores y una personalización ilimitadas utilizando una cantidad limitada de pastas base solvente estándar (< 10%).

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUCTO	BRILLO	CODIGO	TIPO	GRAMAJE	CONDICIONES DE SECADO	TIEMPO DE SECADO
SATIN GUARD HP	2 +/- 1	TZ0303/00	Transparente	100-150 g/m <sup>2</sup>	100 g/m <sup>2</sup> Temperatura ambiente 20°C	Secado al tacto 2-4h Apilable 24h
		TZ0303/13	Blanco	120-170 g/m <sup>2</sup>	120 g/m <sup>2</sup> Temperatura ambiente 20°C	Secado al tacto 3-4h Apilable 36h

Consulte las hojas de datos técnicos de los productos oficiales para obtener información adicional y sugerencias de aplicaciones.

### Preparación del sustrat.

Los soportes se pueden preparar con primer PU del color deseado, para TZ0303/00. Utilice primer PU/PE estándar para TZ0303/13. El producto se puede pigmentar con pastas TP2009/XX, en un porcentaje entre 5-10% en peso.

Technical Service: Ph. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521 [customerservice@sayerlack.com](mailto:customerservice@sayerlack.com)

**Sherwin-Williams Italy S.r.l.**

Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia  
Tel. +39 051 770511 - Fax +39 051 777437  
[info@sayerlack.it](mailto:info@sayerlack.it) - [www.sayerlack.it](http://www.sayerlack.it)



Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company